

**Técnico**

Material base CuSn6-6-3

Límite Temperatura -80 ~ 160

Capacidad de carga 35N / mm²

Límite de velocidad: 2.5 m / s

Límite PV: 2.45 N / mm² m / s

Solicitud:

El polvo de buje de bronce sinterizado FU-1 se moldea a alta presión y luego se sinteriza a alta temperatura, y el aceite se sumerge en los poros diminutos del metal al vacío. El rodamiento Fu puede soportar condiciones secas a velocidad media y baja carga durante algún tiempo. Además, es barato y estable en dimensión. Esto se usa ampliamente en máquinas eléctricas y electrónicas domésticas, herramientas eléctricas, máquinas textiles, máquinas de ingeniería química, automóviles y máquinas comerciales oficiales.